# 二甲基硅油

## 一、主要成分

二甲基硅油是以三甲基硅氧基为端基的线型聚二甲基硅氧烷流体。

## 二、典型规格技术指标及应用

| 规格 | 粘度范围(毫帕. 秒) | 挥发（150℃，3 小时) | 闪点（开口， ℃) | 一般用途 |
|---|---|---|---|---|
| 201-350 | 325-375 | ≤1% | ≥300 | 消泡剂，导热，硅胶添加，其他 |
| 201-500 | 475-525 | ≤1% | ≥300 | 导热，硅胶增塑剂，消泡，塑料润滑，其他 |
| 201-1000 | 950-1050 | ≤1% | ≥300 | 导热，硅胶增塑剂，消泡，塑料润滑，其他 |
| 201-5000 | 4700-5250 | ≤1% | ≥300 | 导热硅脂，阻尼，其他 |
| 201-10000 | 9000-10500 | ≤1% | ≥300 | 导热硅脂，阻尼，硅胶，其他 |
| 201-12500 | 12000-13000 | ≤1.5% | ≥300 | 硅脂（导热、润滑），脱模，化妆品，其他 |
| 201-50000 | 5 万-5.5 万 | ≤1.5% | ≥300 | 润滑，硅脂，其他 |
| 201-10 万 | 9.5 万-10.5 万 | ≤1.5% | ≥300 | 塑料添加（润滑、扩散），其他 |
| 201-50 万 | 48-52 万 | ≤1.5% | ≥300 | 汽车、机械、建筑的阻尼和减震，塑料添加（润滑、扩散等），纺织平滑剂，其他 |
| 201-100 万 | 96-104 万 | ≤1.5% | ≥300 | 硅脂，阻尼，减震，塑料添加 ，其他 |
| 201-150 万 | 140-160 万 | ≤1.5% | ≥300 | 硅脂，阻尼，减震，塑料添加，其他 |

## 三、执行标准

HG/T2366-2015　二甲基硅油

## 四、包装与贮存

1、本品用清洁、干燥、密封的内涂塑铁桶或塑料桶包装；.

2、运输：运输过程中应防止日晒、雨淋；本品按非危险品运输。

3、贮存：本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中，不允许同酸、碱等有害物质接触。自生产之日起，贮存期为一年，超过贮存期，可按标准重新检验，若符合标准要求，仍可使用。

**以上文字说明，建议及数据均是出自诚意和真实的，鉴于本产品的使用环境非我公司所能控制，因此，用户在使用本产品之前有责任进行试验，以确定是否符合您的要求及用量。**

*湖北隆胜四海新材料股份有限公司*
联系人：胡开菊
http://www.sh201.com/
地址：湖北枣阳（生产）/广东深圳（销售）
电话：13422871342
E-mail:13422871342@163.com