低挥发电子级乙烯基硅油

一、主要成分

在分子链的两末端各带有一个乙烯基的聚二甲基硅氧烷，具有极高的纯度

二、典型规格技术指标

规格型号	粘度	外观	挥发份%	乙烯基含量 wt%	低环含量
低环体乙烯基硅油 25	22-27	淡黄色透明液体	＜0.3	2.2-2.6	(D3~D10) ≤100mg/kg
低环体乙烯基硅油 50	45-55	淡黄色透明液体	＜0.3	1.5-1.7	(D3~D10) ≤100mg/kg
低环体乙烯基硅油 100	90-110	无色透明液体	＜0.2	0.9-1.1	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 300	270-330	无色透明液体	＜0.1	0.5-0.6	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 500	450-550	无色透明液体	＜0.1	0.37-0.42	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 1000	900-1100	无色透明液体	＜0.1	0.28-0.32	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 2000	1800-2200	无色透明液体	＜0.1	0.20-0.24	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 5000	4500-5500	无色透明液体	＜0.1	0.13-0.17	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 1 万	9000-11000	无色透明液体	＜0.1	0.08-0.12	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 2 万	18000-22000	无色透明液体	＜0.1	0.06-0.09	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 5 万	45000-55000	无色透明液体	＜0.1	0.06-0.08	(D3~D20) ≤200mg/kg
低环体乙烯基硅油 10 万	90000-110000	无色透明液体	＜0.1	0.04-0.06	(D3~D20) ≤200mg/kg

三、性能与应用

产品不含钾、钠等金属离子，以及低挥发份和极低的残余混合环体量（D3~D20），从而确保优异

以上文字说明，建议及数据均是出自诚意和真实的，鉴于本产品的使用环境非我公司所能控制，因此，用户在使用本产品之前有责任进行试验，以确定是否符合您的要求及用量。

湖北隆胜四海新材料股份有限公司
联系人：胡开菊
http://www.sh201.com/
地址：湖北枣阳（生产）/广东深圳（销售）
电话：13422871342
E-mail:13422871342@163.com

的电性能。特别适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。也适用于于较低挥发需求的硅胶制品如封装，制膜等产品。

四、包装与贮存

1、本品用清洁、干燥、密封的内涂塑铁桶或塑料桶包装；.

2、运输：运输过程中应防止日晒、雨淋；本品按非危险品运输。

3、贮存：本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中，不允许同酸、碱等有害物质接触。自生产之日起，贮存期为一年，超过贮存期，可按标准重新检验，若符合标准要求，仍可使用。

以上文字说明，建议及数据均是出自诚意和真实的，鉴于本产品的使用环境非我公司所能控制，因此，用户在使用本产品之前有责任进行试验，以确定是否符合您的要求及用量。

湖北隆胜四海新材料股份有限公司
联系人：胡开菊
http://www.sh201.com/
地址：湖北枣阳（生产）/广东深圳（销售）
电话：13422871342
E-mail:13422871342@163.com